



## BEMAL-SYSTEME HQ LINE

### Solventborne basecoat for car refinish

#### Descripción del producto

Sistema completo colorimétrico de 56 bases ( lisos, metalizados y perlados) de fondos en base disolvente. Tiene un excelente poder de cubrición y pigmentos de muy alta durabilidad.

**2004/42/WE/IIB( e )(840)<840:** El valor límite de la UE para este producto ( categoría de producto: IIB.e ) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro.

#### Características técnicas

Caducidad: 24 meses (envase original sin abrir)    Densidad: 0,94-1,10 g/cm<sup>3</sup>    Rendimiento teórico: 7-9 m<sup>2</sup>/l a 35 um



Contenido en sólidos: 14,7-26,9% en volumen    Contenido en sólidos: 18,1-39,8 % en peso

#### Tratamiento previo

Aplicar sobre fondos del sistema BEMAL-SYSTEME ( aparejos-imprimaciones acrílicas 1K, Aparejos-Filler 2K VOC, pintados endurecidos y lijados).

	<b>Relación de mezcla</b>	<b>BEMAL-SYSTEME WÄSSRIGE THINNER D100</b>	100(vol.) 50(vol.)	100 g 40 g
	<b>Viscosidad de aplicación</b>	18 s / DIN 4 mm / 20°C 61-76 s / ISO 4 mm / 20°C		
	<b>Pistolas</b>	<b>Pistola de gravedad HVLP Convencional</b>	1,2-1,3 1,2-1,4	0,7 bares en la boquilla 3,5-4,5 bares
	<b>Aplicación</b>	Número de manos:	1 fina + 1 mano completa Para colores de efecto se puede aplicar 1 mano ligera adicional para controlar el efecto metalizado.	
		Espesor de película:	30-40 micras	



 <p><b>Secado</b></p>	<p>Entre capas</p> <p>2-4 min. (superficie mate)</p> <p>Después de la última mano y cuando la superficie se ha vuelto mate</p> <p>5-10 min (preparado para la aplicación de la laca)</p>
 <p><b>Secado por infrarrojos</b></p>	

### **Limpieza de utillaje:** Limpiar después de usar con DISOLVENTE LIMPIEZA

Consultar la Ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la Directiva 1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales.  
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y las experiencias actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc, proporcionados, se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos ( especificación del producto ). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.ppsrefinish.com](http://www.ppsrefinish.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.